

# Lasol Fasadmatt 8000-Serien

## Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Fasadmatt 8000 är en vattenburen matt täckfärg, s.k. mellanstrykningsfärg, för industriell målning av grundmålad utvändigt träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion som bindemedel (förnyelsebar råvara). Färgen innehåller fungicider som förhindrar påväxt av svartmögel och alger.

Som grundfärg rekommenderas Lasol Alkydgrund 4000-serien.

Färdigmålning av mellanstrukna paneler rekommenderas med ett skikt av Lasol Fasadmatt 9000-serien så snart som möjligt, dock senast inom 12 månader.

## TEKNISK DATA (GÄLLER LASOL FASADMATT 8000 BAS B)

---

<b>Bindemedel:</b>	Alkydemulsion
<b>Kulörer:</b>	Standardkulörer enligt färgkarta "LASOL Färg på trä utomhus" Specialkulörer enligt NCS-färgkartan
<b>Pigment:</b>	Ljusäkta oxidpigment
<b>Viskositet:</b>	C:a 60-70 sekunder med DIN kopp 4 mm
<b>Densitet:</b>	1,27 kg/liter
<b>Torrhalt /vikt:</b>	C:a 53 %
<b>Lösningsmedel:</b>	Vatten
<b>Glans:</b>	Matt glans 8 vid 60°

## APPLICERINGSDATA (GÄLLER LASOL FASADMATT 8000 BAS B)

---

<b>Rek. påläggsmängd våt färg:</b>	Min. 130 g/m <sup>2</sup> oförtunnad färg
<b>Materialåtgång:</b>	Sågat virke 5-7 m <sup>2</sup> /liter. Hyvlat virke 7-9 m <sup>2</sup> /liter.
<b>Torktid:</b>	Dammtorr c:a 3 timmar och genomtorr efter c:a 24 timmar vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
<b>Applicering:</b>	Spruta, borstmålningsmaskin eller roller.
<b>Förtunning / rengöringsmedel:</b>	Vatten, max. 10 %.
<b>Förpackning:</b>	10 liter plasthink

## Förberedelser

Träpaneler ska vara grundmålade innan applicering av Lasol Fasadmatt 8000. Som grundfärg rekommenderas **Lasol Alkydgrund 4000-serien**. Se separat produktdatablad för Lasol Alkydgrund 4000-serien.

Innan målning med Lasol Fasadmatt 8000 skall grundfärgen kännas torr vid beröring med hand, normalt efter 24-48 timmar beroende på torkförhållandena.

Grundmålade paneler ska förvaras varmt och torrt innan målning för att säkerställa att panelerna håller en ytemperatur om minst + 5 °C under hela ytbehandlingsprocessen och minst + 10 °C ytemperatur vid påläggning av Lasol Fasadmatt 8000.

## Målningsanvisningar

Grundmålade paneler ska vara rena och torra, målfuktkvot 16 %. Måla ej vid lägre rumstemperatur än +10 °C. Måla en gång med Lasol Fasadmatt 8000.

Lasol Fasadmatt 8000 kan vid behov spädas med max. 10 % vatten. Mängden pålagd färg måste då kompenseras i motsvarande grad för att uppnå rekommenderade påläggsmängder. Se separat tabell för påläggsmängder för exakta kompensationsciffror. En tumregel för Fasadmatt 8000 Bas B färgen är att vid varje 5 % spädning med vatten ökas påläggsmängden med 5 %.

Färdigmålning av paneler målade med **Lasol Fasadmatt 8000-serien** rekommenderas med ett skikt av **Lasol Fasadmatt 9000-serien** så snart som möjligt, dock senast inom 12 månader. Se separat produktdatablad för Lasol Fasadmatt 9000-serien.

## Hantering efter målning

Mellanstrukna paneler ska förvaras varmt (> +5°C) och torrt med god luftcirkulation efter målningen för att säkerställa att färgen är genomhärdad innan exponering mot frost (< 0 °C) och fukt/regn. Genomhärdning kan säkerställas vid hård beröring med fingernageln, och beror på påläggsmängden samt förvaringsförhållandena. Eventuell inplastning av målade virkespaket ska täcka alla paneler och vara öppen mot golv/mark för att ventileras bort fukt, samt undvika vattenkondensation på målade ytor.

Mellanstrukna paneler som skall färdigmålas med Lasol Fasadmatt 9000 ska förvaras likt ovan. Lasol Fasadmatt 9000 kan appliceras när mellanstrykningsfärgen känns torr vid beröring med hand, normalt efter 12-24 timmar beroende på torkförhållandena.

För mer information om industriell applicering av Lasol produkterna se separat datablad *"Målningsanvisningar för industriell behandling med Lasol färgsystem av utvändiga träpanel"*.

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.lasol.se](http://www.lasol.se)