

Lasol Lasyrfärg

Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Lasyrfärg är en vattenburen lasyrfärg för målning av utvändig träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror). Lasol Lasyrfärg framhäver träets ådring och karaktär. Den är mögelskyddad och ett ger ett bra skydd mot fukt och påväxt av svartmögel och alger.

En lasyrfärg är transparent och släpper igenom UV-ljus varför ommålningscyklerna är tätare än målning med täckande färger.

TEKNISKA DATA

Bindemedel:	Alkydemulsion och kallpressad linolja
Kulörer:	Specialkulörer kan erbjudas mot erhållna prover på trä
Pigment:	Ljusäkta oxidpigment
Viskositet:	Ca 1.500 cP Brookfield
Densitet:	1,1 kg/liter
Torrhalt/vikt:	Ca 50%
Lösningsmedel:	Vatten
Glans:	Halvmatt glans 25 Gardner 60°

APPLICERINGSDATA

Materialåtgång:	Sågat virke 5-7 m ² /liter Hyvlat virke 7-9 m ² /liter
Torktid:	Dammtorr ca 3 timmar och genomtorr ca 24 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet
Applicering:	Pensel, spruta eller roller
Förtunning/ rengöringsmedel:	Vatten
Förpackning:	1, 5 och 10 liter

Målningsanvisningar

Nytt trä:

Träet skall vara rent och torrt (max 16 % fuktkvot). Måla ej vid lägre temperatur än +10°C. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts och eventuellt grånad ytved. Ändträ och skarvar mättas med **Lasol Grundolja V**.

Hela ytan grundmålas därefter med **Lasol Grundolja V**. Ytan målas sedan 2 gånger med **Lasol Lasyrfärg**.

Ommålning:

Löpande underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Rengöring:

Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt rengöringsmedel. Detta är speciellt viktigt om panelen är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noga med rent vatten.

OBS! Använd inte högtryckstvätt. För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isolering.

Förberedelser:

Träet skall vara torrt före målning och ha en fuktkvot på max 16 %. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts.

Mätta skarvar och ändträ med **Lasol Grundolja V**.

Skador på färgskiktet:

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen rengöras väl. Har grånad ytved bildats skall detta slipas bort till friskt trä. Grundmåla de trärena ytorna med **Lasol Grundolja V**.

Målning:

Normal underhållsmålning görs 2 gånger med **Lasol Lasyrfärg**.

OBS! En lasyrfärg mörknar och minskar i lasyrgrad ju fler behandlingar man gör.

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.lasol.se