

# Målningsanvisningar för Lasol Fasadmatt på utvändig träpanel

## Färgsystemet:

Lasol Fasadmatt målningsystem för utvändig målning av träpanel består av följande produkter: **Lasol Grundolja V**, grundfärgen **Lasol Utomhusgrund** och färdigstrykningsfärgen **Lasol Fasadmatt**.

Samtliga produkter är vattenburna och uppbyggda på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration, god vidhäftning och ett effektivt skydd mot fuktupptagning.

De innehåller fungicider som effektivt skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger.

*Vi rekommenderar följande behandling:*

**Behandla särskilt utsatta ställen med Lasol Grundolja V därefter**

**1 gång Lasol Utomhusgrund + 2 gånger Lasol Fasadmatt**

## Förberedelser:

Träpanelen skall vara torr och ren, fuktkvoten får vara max 16 % (kontroller med fuktkvotsmätare). Måla ej vid lägre temperatur än + 10° C. Vid för fuktigt virke kan inte grundfärgen penetrera på önskvärt sätt. För låg temperatur ger samma negativa effekt och eftersom Lasol är en vattenburen färg får detta negativa konsekvenser på såväl penetration som torkning. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor.

## Nytt trä:

Borsta bort lös smuts och eventuellt grånad ytved. Mätta ändträ, skarvar och spikskallar med Lasol Grundolja V. Hela ytan målas därefter med Lasol Utomhusgrund.

Därefter täckmålas hela ytan 2 gånger med Lasol Fasadmatt. Täckmålning bör göras så snart som möjligt efter grundmålning, dock senast inom 6 månader.

### **Tidigare målat trä:**

Löpande underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet.

En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta de ytor som är nedsmutsade eller har fått påväxt av mögel eller alger.

Vid all ommålning rekommenderas att det görs med samma färgtyp som tidigare använts.

För att kontrollera vilken färgtyp som sitter på fasaden kan man ta en trasa indränkt med T-sprit och gnugga på ytan. Om färgen löser sig är det en akrylatfärg. Man bör då måla om med akrylatfärg. Det är inte lämpligt att måla med en oljefärg, som Fasadmatt, ovanpå en akrylatfärg. Tar man en trasa indränkt i kaustiksoda (eller natriumhydroxid) och det löser färgen så är det målat med alkyd- eller oljefärg. Då går det bra att måla med Fasadmatt.

Slamfärg, typ Falu Rödfärg, kan endast målas om med slamfärg.

Tvätta de ytor som ska målas med lämpligt fasadreningsmedel (ej alkaliskt, det förstör filmen, se ovan). Det är speciellt viktigt att tvätta panelen om den är missfärgad av mögel eller alger med alg- och mögeltvättmedel. Börja nedifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noggrant med vatten och låt torka ordentligt. Obs! Använd inte högtryckstvätt!. För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isolering.

### **Behandling:**

Borsta bort lös smuts. Skrapa bort avflagnad färg ordentligt ner till fast underlag. Är träet "vädergrånat" skall detta slipas bort till friskt trä. Detta gäller också om det finns mekaniska skador på panelen. Mätta omålade skarvar och ändträ med Lasol Grundolja V. Grundmåla trärena ytor med Lasol Utomhusgrund.

Normal underhållsmålning görs 2 gånger med Lasol Fasadmatt.

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons kundtjänst.

Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.lasol.se](http://www.lasol.se)